

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ДАТА: 12.02.2020 Р.

№ : 20025507

ДІАМЕТР (ММ) : 8  
ЗВИВКА : s/Z  
(ПРАВА ХРЕСТОВА ЗВИВКА)  
ЗМАЩЕННЯ : А1  
БАРАБАН №: 1105055982

СТАНДАРТ : EN 12385-5

МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ (Н/ММ<sup>2</sup>) : 1370/1770  
ДОВЖИНА (М) : 2000

СТРУКТУРА : 8X19 SEALE FC.  
ПОКРИТТЯ : НЕОЦИНКОВАНЕ

### ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАГОТІВКИ ДЛЯ ДРОТУ:

C %	Si %	MN %	P %	S %
0,45 - 0,75	0,10-0,30	0,50-0,80	0,006-0,013	0,003-0,006

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ДРОТІВ	ДІАМЕТР (ММ)	МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ (Н/ММ <sup>2</sup> )	ВИПРОБУВАННЯ НА ЗГИН (КІЛЬКІСТЬ)	ВИПРОБУВАННЯ НА СКРУТ (КІЛЬКІСТЬ)	ЦИНК (Г/М <sup>2</sup> )	ВИПРОБУВАННЯ НА ЗВ'ЯЗАНОМУ ДРОТІ (ДАН)
8	0,63	1818	14	35		
72	0,30	1839				9
72	0,53	1441	19	33		

ЦИМ МИ ПІДТВЕРДЖУЄМО, ЩО ТОВАР ПЕРЕВІРЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 12385 І ВИЗНАНИЙ ЯКІСНИМ ПО ВСІХ ПАРАМЕТРАХ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО ВИЩЕ.

МІНІМАЛЬНЕ РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: 28 кН

ФАКТИЧНЕ РОЗРИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: 31 кН

«ЛИШЕ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ»

Штамп: Менеджер з питань якості та навколишнього середовища  
компанії "HASÇELİK GROUP"

Хатідже ВУРАЛ /Підпис/

№ у ТОРГОВОМУ РЕЄСТРІ: 14905  
ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ МІМАР СІНАН: 4580010964



Підтверджується відповідність перекладу з англійської та турецької мов на українську мову текстові оригіналу.